LAZUROL LAKIER UNIWERSALNY S1002

Lakier syntetyczny przezroczysty

Skład

Roztwór alkidowej żywicy w rozpuszczalniku z dodatkiem środków matujących, środków wysuszających i innych dodatków.

Właściwości i zastosowanie

Uniwersalny lakier z błyszczącym i matowym wykończeniem ma doskonałe właściwości mechaniczne i wysoką wydajność. Produkt przeznaczony uniwersalnyjest do przezroczystych wymalowań powierzchni drewnianych i metalowych we wnętrzach i na zewnątrz. Tworzy trwałą, dekoracyjną i odporną na ścieranie warstwę, która chroni drewno przed uszkodzeniem. Lakier nie jest przeznaczony do rzeczy, które mają bezpośredni kontakt z żywnością, paszą i pitną wodą oraz do lakierowania mebli dziecięcych i zabawek.

- ♦ Dekoracyjny wygląd
- ♦ Dobra rozlewność
- ♦ Łatwa aplikacja

Przykłady zastosowania

Podkład: drewno, płyty wiórowe, metal
Zastosowanie: wewnętrznie, zewnętrznie
Przykłady: malowanie boazerii ściennych i sufitowych, płyt pilśniowych, akcesoriów metalowych, balustrad drewnianych i metalowych

Odcień

0000 – bezbarwny POŁYSK
0001 – bezbarwny MAT

Właściwości fizyczne

Konsystencja	120-150 s / ∅ 4 mm Ford
Zawartość substancji nielotnych	min. 58 % wag.
Zawartość substancji nielotnych	50 % obj.
Temperatura zapłonu	>30 °C
Gęstość	900-960 kg/m^3

LZO, TOC

LZO: 0,40 kg/kg lakieru	TOC: 0,33 kg/kg lakieru
Kategoria: A/e	Próg: VOC (2010): 400 g/l
Max. Zawartość VOC gotowa do użycia : 399 g/l	

Właściwości suchej powłoki

Połysk	stopień 1-2 (**odcień 0000** POŁYSK)
Połysk	stopień 4-5 (**odcień 0001** MAT)
Twardość wahadłem	min. 10 % po 5 dniach

Schnięcie

Temperatura podłoża	23 °C
Pyłosuchość	6 godziny
Przeschnięty	32 godziny
Grubość warstwy suchej DFT	25 - 30 µm

Wydajność teoretyczna

Grubość mokrej warstwy WFT	60-70 µm
Grubość suchej warstwy DFT	30-35 µm
Wydajność teoretyczna	14-17 m^2/ litr na jedną warstwę wg chłonności podkładu

Řozcieńczanie

BALTECH S6006 (do mycia narzędzi)

Przygotowanie podłoża

Nanosi się po dokładnym rozmieszaniu na suche, bez rosy drewno o wilgotności najwyżej 12 %, po usunięciu resztek żywicy.
U rodzaju drewna z zwiększoną zawartością żywicy należy żywicowe wycieki wymyć najlepiej nitro rozpuszczalnikiem BALTECH C6000.

Warunki nanoszenia	Temperatura powietrza i podłoża podczas nanoszenia powinna być w zakresie 10 °C do 25 °C, względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 75 %, temperatura i względna wilgotność powietrza nie powinny być mierzone w bezpośredniej bliskości malowanego podłoża. Niższa temperatura i większa względna wilgotność podczas nanoszenia i schnięcia oraz zbyt gruba warstwa nanoszonej powłoki znacznie spowalniają schnięcie i utwardzanie powłoki malarskiej.
Typowy system nanoszenia	Dokładnie wymieszać przed użyciem! Farba nie musi być rozcieńczana, gotowa do użycia. **Malowanie metalu**: 2-3 warstwy LAZUROL LAKIER UNIWERSALNY S1002 w odstępie 24 h. **Malowanie drewna**: 1 warstwa impregnatu LAZUROL CLASSIC S1023 (na zewnątrz LAZUROL IMPREGANČNÍ ZÁKLAD S1033); 1-2 warstwy lakieru LAZUROL LAKIER UNIWERSALNY S1002. Kolejne warstwy w odstępie 24 h. Optymalna grubość jednej warsty to 25-30 µm.
Metoda aplikacji	Pędzel, wałek, natryskowo
Bezpieczeństwo i higiena pracy	Postępuj ostrożnie. Przed użyciem przeczytaj kartę charakterystyki i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i przepisami bezpieczeństwa. Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne. Przestrzegaj podstawowych zasad higieny. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania tego produktu. Unikaj kontaktu z oczami, skórą lub ubraniem. Nosić rękawice ochronne, ochronę oczu, odzież ochronną. Zapewnić wydajną wentylację w miejscu pracy.
Opakowania	0,75 l; 4 l
Magazynowanie	Produkt zachowuje swoje działanie przez 5 lat od daty produkcji, w oryginalnym nieotwartym opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 5 do 25 ° C. Ciecz łatwopalna II. klasa zagrożenia.
Utylizacja opakowań i odpadów	Zużyte, właściwie opróżnione opakowanie należy zutylizować w punkcie zbiórki odpadów. Opakowania z pozostałościami produktu należy zutylizować w miejscu wyznaczonym przez gminę do usuwania odpadów niebezpiecznych lub przekazać osobie upoważnionej do postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Zobacz także kartę charakterystyki.

Dane te są dane orientacyjne, a ich dokładność jest uzależniona od właściwości różnych materiałów i nieprzewidzianych efektów podczas przetwarzania. Lakiernik odpowiedzialny jest za prawidłowe korzystanie z produktu zgodnie z instrukcją użytkowania i właściwym zastosowaniu systemu powłokowego, tzn. musi zawsze oceniać wszystkie wnioski i warunki przetwarzania, które mogłyby mieć wpływ na końcową jakość wykończenia powierzchni. Zalecamy zatem osobie aplikującej zawsze wykonać test na określone warunki i zastosowanej powierzchni. Powyższe dane są danymi, które wpływają na specyficzne warunki pracy, a zatem nie stanowią prawnej pretensji. Informacje poza zakresem karty katalogowej powinny być konsultowane z producentem. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia.