



Detail produktu

Uniflex gips biały, modelowanie, 20 kg

TYNK MODELOWY to szybkowiązący tynk przeznaczony do prac modelarskich i elektroinstalacyjnych. Nadaje się do wyrównywania niewielkich nierówności ścian (tynk, mur, panele, płyty gipsowo-kartonowe itp.) przed malowaniem we wnętrzach. Może być stosowany do tymczasowego mocowania kabli, rur, instalacji elektrycznych gniazda, kołki, montaż profili. Gips można również wykorzystać do mniej wymagających prac modelarskich oraz odlewania ceramiki dekoracyjnej.

Nie nadaje się do prac na zewnątrz, do łączenia płytek ceramicznych lub płyt gipsowo-kartonowych, do podłóg i powierzchni trwale mokrych, szkła, drewna, tworzyw sztucznych, metali oraz jako warstwa podkładowa pod płytki lub powłoki silikatowe.

Przebieg pracy z gipsem modelarskim

Podłoże musi być mocne i spoiste, wolne od brudu i tłuszczu. Oczyścić i zwilżyć miejsce aplikacji wodą za pomocą pędzla lub spryskiwacza. Do miski z gipsem odmierzyć 0,25 l czystej wody i powoli wsypać 0,5 kg gipsu. Po około 1 min. po wyschnięciu i namoczeniu wymieszać szpachelką tynk na gładką masę bez grudek. Konsystencja powinna odpowiadać gęstej owsiance. Od tego momentu czas obróbki tynku wynosi ok. 8 minut. Całkowite utwardzenie następuje po około 10-12 minutach, w zależności od temperatury. Podczas przetwarzania używaj czystych pojemników i narzędzi. Tynk obrabiać tylko przy temperaturze otoczenia i podłoża powyżej 5°C. Nie ładuj zakotwiczonych materiałów (kołków itp.) przez co najmniej 12 godzin.

Właściwości fizyczne i mechaniczne gipsu:

biały kolor

Przetłumaczone wartości danych technicznych są uśrednione (rzeczywiste właściwości mogą wykazywać pewne odchylenia)

Masa nasypowa $900 \pm 200 \text{ kg/m}^3$

Początek wiązania > 8 minut

Koniec wiązania < 12 minut

Wielkość ziarna, $R=0,2 \text{ mm} < 5\%$

Proporcje mieszania z wodą na 1 kg gipsu / 0,5 l wody

Zmiany proporcji gipsu i wody będą miały wpływ na właściwości przetwarzanego gipsu, a zwłaszcza na czas wiązania i wynikającą z tego wytrzymałość

Okres trwałości:

W przypadku przechowywania w oryginalnych, nieotwieranych opakowaniach, w suchym środowisku w temperaturze 5-30°C, okres przydatności do spożycia wynosi 24 miesiące od daty wypełnienia podanej na opakowaniu. Wystawienie produktu na działanie wilgoci przed jego przetwarzaniem może spowodować zmianę właściwości fizycznych i zmniejszenie reaktywności z wodą. Aby zabezpieczyć produkt w trakcie lub przed jego przetwarzaniem, otwarte lub pęknięte opakowanie należy odpowiednio zabezpieczyć przed wilgocią atmosferyczną.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia podczas pracy:

Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić oraz przestrzegać podstawowych zasad higieny. W przypadku kontaktu z oczami płukać obficie wodą przez 10-15 minut. W razie przypadkowego połknięcia przepłukać usta i wypić co najmniej 0,5 l wody.

Utylizacja odpadów i opakowań:

Niezużyty produkt lub resztki stwardniałego tynku wyrzucić razem z odpadami komunalnymi.

O producencie:

BARVY A LAKY HOSTIVÁŘ a. s. jest tradycyjnym czeskim producentem materiałów malarskich od 1893 roku. W ten sposób jego firma stała się pierwszą czeską firmą handlową w tej branży.

EAN:	8591235056457
Obj. číslo:	440530
Farba rozcieńczająca:	Vodou
Barva nátěru:	Bílá
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Uniflex
Hmotnost	20,0 kg
Url produktu:	https://www.farbyteluria.pl/uniflex-gips-bia-y-modelowanie-20-kg