



Detail produktu

Uniflex gips szary, konstrukcja, 1 kg

TYNK BUDOWLANY to uniwersalny szybkowiązący tynk przeznaczony do prac budowlanych, hydraulicznych, elektrycznych i grzewczych. Nadaje się do naprawy, wyrównywania i korygowania nierówności ścian i sufitów przed malowaniem (tynki, mury, panele, płyty gipsowo-kartonowe itp.) oraz do szybkiego mocowania kabli, rur, instalacji elektrycznych. tuleje, kołki, montaż profili podczas remontów wewnętrznych i zewnętrznych.

Przebieg prac gipsowych:

Podłoże musi być mocne i spoiste, wolne od brudu i tłuszczu. Oczyszczyć i zwilżyć miejsce aplikacji wodą za pomocą pędzla lub spryskiwacza. Do miski z gipsem odmierzyć 0,25 l czystej wody i powoli wsypać 0,5 kg gipsu. Po około 1 min. po wyschnięciu i namoczeniu wymieszać szpachelką tynk na gładką masę bez grudek. Konsystencja powinna odpowiadać gęstej owsiance. Od tego momentu czas obróbki tynku wynosi ok. 6 minut. Całkowite utwardzenie następuje po około 11-13 minutach, w zależności od temperatury. Podczas przetwarzania używaj czystych pojemników i narzędzi. Tynk obrabiać tylko przy temperaturze otoczenia i podłoża powyżej 5°C. Nie ładuj zakotwiczonych materiałów (kołków itp.) przez co najmniej 12 godzin.

Właściwości fizyczne i mechaniczne gipsu:

Szary kolor.

Przetłumaczone wartości danych technicznych są średnie (rzeczywiste właściwości mogą wykazywać pewne odchylenia).

Masa nasypowa $900 \pm 200 \text{ kg/m}^3$.

Początek wiązania > 6 minut.

Koniec wiązania < 11 minut.

Ziarnistość, $R=0,2 \text{ mm} < 5\%$.

Proporcje mieszania z wodą na 1 kg gipsu / 0,5 l wody

Zmiany stosunku gipsu do wody będą miały wpływ na właściwości przetwarzanego gipsu, a zwłaszcza na czas wiązania i wynikającą z tego wytrzymałość.

Okres trwałości:

W przypadku przechowywania w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu, w suchym otoczeniu, w temperaturze 5-30°C, okres przydatności do spożycia wynosi 24 miesiące od daty napełniania podanej na opakowaniu. Wystawienie produktu na działanie wilgoci przed obróbką może spowodować zmianę właściwości fizycznych i zmniejszenie reaktywności z wodą. Aby zabezpieczyć produkt w trakcie lub przed jego przetwarzaniem, otwarte lub pęknięte opakowanie należy odpowiednio zabezpieczyć przed wilgocią atmosferyczną.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia podczas pracy:

Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić oraz przestrzegać podstawowych zasad higieny. W przypadku kontaktu z oczami płukać obficie wodą przez 10-15 minut. W razie przypadkowego połknięcia przepłukać usta i wypić co najmniej 0,5 l wody.

Utylizacja odpadów i opakowań:

Niezużyty produkt lub resztki stwardniałego tynku usuwać razem z odpadami komunalnymi.

O producencie:

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ a. s. jest tradycyjnym czeskim producentem materiałów malarskich od 1893 roku. W ten sposób jego firma stała się pierwszą czeską firmą handlową w tej branży.

EAN: 8591235056464
Obj. číslo: 440707
Farba rozcieńczająca: Vodou
Barva nátěru: Šedá
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY
Značka: Uniflex
Hmotnost: 1,0 kg
Url produktu: <https://www.farbyteluria.pl/uniflex-gips-szary-konstrukcja-1-kg>