



Detail produktu

BETEX 2w1 DO BAZENÓW S2852

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I ZASTOSOWANIE:

Farba jest stosowana zarówno jako podkład, jak i powłoka nawierzchniowa. Jest przeznaczona do malowania podłoży betonowych, murów i tynków narażonych na działanie wody, pary wodnej lub wysokiej wilgotności względnej. Farba może być również używana do powlekania basenów i zbiorników metalowych. Produkt nie jest przeznaczony do klejonych powierzchni betonowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Betonowe podłoże musi być chłonne i dojrzewające min. 28 dni, musi być przeschnięte i odkurzone, nie może być zanieczyszczone tłuszczami, pozostałościami asfaltu i produktów ropopochodnych. Kurz najlepiej odkurzyć odkurzaczem o dużej mocy. Przy czyszczeniu natryskiem wodnym podłoże należy pozostawić do dokładnego wyschnięcia. Podłoża z większymi nierównościami zaleca się oszlifować. Względna wilgotność podłoża nie może przekroczyć 5%.

Rozcieńczalnik: BALTECH S6005

ZALECANA PROCEDURA NANOSZENIA:

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać i w rozcieńczyć w razie potrzeby.

Podłoża tynkarskie, murarskie i betonowe:

1x gruntowanie farbą BETEX 2w1 DO BAZENÓW S2852 rozcieńczoną proporcjonalnie 1:1; 3-5 warstw farby BETEX 2w1 DO BAZENÓW S2852.

Podłoże metalowe : 1x warstwa podkład FORMEX ZÁKLD NA POZINK S2003 , farba może być nakładana w ciągu 24 h lub w ciągu 7 dni; 3-4 x farba BETEX 2w1 DO BAZENÓW S2852 (interwał stosowania 4 h/23 °C). Temperatura podłoża nie powinna przekraczać 25 °C. Grubość powłoki systemu musi być co najmniej 120 µm. Farba może być narażona na wodę najwcześniej po 7 dniach.

EAN:

Obj. číslo: MA2421

Farba rozcieńczająca: Rozpouštědlem

Barva nátěru: Modrá

Stupeň lesku: Lesk

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Betex

Url produktu: <https://www.farbyteluria.pl/betex-2w1-do-basenow-s2852>