



Detail produktu

Uniflex PES-TMEL kit włóknisty z włóknem szklanym

Dwuskładnikowy uszczelniacz poliestrowy przeznaczony do uszczelniania szczególnie dużych powierzchni lub do mostkowania słabych lub zardzewiałych miejsc i otworów. Wysoka zawartość włókna szklanego. Doskonała przyczepność do metalu i włókna szklanego. Wysoka zdolność wypełniania - możliwość stworzenia solidnej, mocnej warstwy. Łatwa urabialność i ulepszone właściwości szlifowania. Szczeliwa nie wolno stosować do uszczelniania miejsc mających bezpośredni kontakt z żywnością i wodą pitną. Nie nadaje się do podłoży ocynkowanych i aluminiowych.

Cechy dwuskładnikowego uszczelniacza:

wysoka zawartość włókna szklanego

wysoka zdolność napęnlania

łatwa obróbka

ulepszone właściwości ściernie

lepkość w 20°C: pastowata

LZO - zawartość: 2004/42/IIIB (b) (250) < 250g/l

odcień: zielony

Przetwarzanie dwuskładnikowej szpachli:

Tłło:

Podłoże musi być czyste, suche, nośne, wolne od rdzy, tłuszczu i oleju. Oryginalne powłoki przeszlifować do podstawy.

Dążenie:

Szpachlę utwardza się utwardzaczem w stosunku masowym 100 części szpachli: 2-3 części utwardzacza. Nadmierny dodatek utwardzacza jest niepożądany. Może to prowadzić do powstawania wykwitów i przebarwień w kolejnej warstwie wierzchniej.

Czas przetwarzania:

3 - 4 minuty w temperaturze + 20°C. Temperatura reakcji nie może spaść poniżej +5°C.

Aplikacja:

zacierając.

Czas schnięcia i szlifowalność:

w + 20°C ok. 15 - 20 minut na kurz, szlifowanie po 20 minutach.

EAN:

Obj. číslo: MA5130

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Uniflex

Url produktu: <https://www.farbyteluria.pl/uniflex-pes-tm-el-vlakno-tm-el-se-skelnym-vlaken>